

## AIMOL GREASETECH POLYUREA EP 2 SLS 400 гр

Высокотемпературная смазка для подшипников

### ОПИСАНИЕ

AIMOL Greasetech Polyurea EP 2 SLS – специальная смазка на основе синтетического базового масла, органического загустителя (полимочевина) и пакета присадок, улучшающих противоизносные, противозадирные EP (Extreme Pressure), антиокислительные и антикоррозионные свойства. Обладает удлиненным интервалом замены. Смазка превосходно подходит для подшипников и механизмов, подверженных комбинированному действию высоких температур, высоких нагрузок и воды.

AIMOL Greasetech Polyurea EP 2 SLS не содержит в своем составе загустителей на основе металлических мыл, что значительно увеличивает стойкость к окислению и старению смазки по сравнению с обычными смазками на основе комплексных или простых мыл, которые обычно используются во многих типах операций.

### ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Greasetech Polyurea EP 2 SLS специально разработана для механизмов, работающих в суровых режимах, например в таких как подшипники машин непрерывного литья стали, где встречается сочетание многих факторов:

- Высокие рабочие температуры (до 200°C, кратковременно 220°C)
- Высокое ферростатическое давление
- Большое количество охлаждающей воды
- Высокое загрязнение частичками окислов металлов, твердых частиц и стружки
- Протяженные централизованные системы смазки

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая механическая стабильность
- Незначительное изменение консистенции с ростом температуры
- Очень хорошая стойкость к воде и вымываемости водой
- Превосходная уплотнительная способность, защищающая подшипник от загрязнения посторонними частицами и пылью
- Хорошая прокачиваемость в широком диапазоне температур
- Удлинённый интервал замены
- Самое лучшее соотношение цена:качество

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель                                       | Метод измерения | Значение              |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Код в 1С                                         |                 | 54060                 |
| Цвет                                             |                 | Слоновой кости        |
| Температура каплепадения, °C                     | ASTM D566       | >250                  |
| Диапазон рабочих температур, °C                  |                 | От -30 до +200        |
| Базовое масло                                    |                 | Синтетическое (эфиры) |
| Класс консистенции по NLGI                       | DIN 51818       | 2                     |
| Загуститель                                      |                 | Полимоочевина         |
| Тест на коррозию EMCOR                           | DIN 51802       | 1                     |
| Вязкость базового масла при 40 °C, cSt           | ASTM D445       | 320                   |
| Диаметр пятна износа за 1 ч при 40 кг, мм        | ГОСТ 9490       | 0.40                  |
| Коррозия меди в течение 24 ч при 100°C           | ASTM D4048      | 1b                    |
| Испаряемость в течение 22 ч при 100°C, % масс.   | ASTM D971       | 0.25                  |
| Плотность при 25°C, г/см3                        | ASTM D445       | 0.942                 |
| Диаметр пятна износа в течении 1 ч при 80 кг, мм | ГОСТ 9490       | 0.40                  |
| Рабочая пенетрация при 25°C и 60 об., 0.1 мм     | ASTM D217       | 265-295               |

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.