AIMOL FOODLINE GREASE ASP 2 400 гр

Высокоэффективная смазка с очень высокой стойкостью к воде и нагрузкам для пищевой и фармацевтической промышленности

ОПИСАНИЕ

AIMOL Foodline Grease ASP 2 – смазка на основе синтетического базового масла, комплексного алюминиевого мыльного загустителя, пакета специальных присадок и твердых смазочных веществ. Подходит для большинства применений в пищевой и фармацевтической промышленности. Смазка обладает превосходными смазывающими характеристиками, имеет высокую стойкость к воде и высоким нагрузкам. Благодаря этому смазка может использоваться для цепей, работающих в условиях очень высокой влажности, например, в конвейерных цепях в пищевой промышленности (упаковывание, скотобойни и др.). Полностью соответствует требованиям пищевых стандартов Halal, Kosher и NSF H1 для случайного контакта с продуктами питания.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общая смазка и смазка подшипников
- Направляющие, цепи и т.д.
- Смазывание водных кранов и вентилей
- Подшипники, подверженные средним и высоким нагрузкам, а также низким или высоким температурам (от -20 до +150ºC)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пищевая безопасность
- Высокая стойкость к воде и нагрузкам
- Высокая адгезия
- Содержит твердые смазочные компоненты

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL Foodline Grease ASP 2 выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- ISO 6743/9 L-XBCHB2
- DIN 51825 KP2K-20
- Halal
- Kosher
- NSF H1

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		54065
Цвет	Визуально	Белый
Температура каплепадения,°C	ASTM D566	>260
Базовое масло	ASTM D128	ПИБ
Тип загустителя	ASTM D128	Комплексное алюминиевое мыло
Класс консистенции по NLGI	ASTM D217	2
Нагрузка сваривания в тесте на ЧШМ, кг	IP-239	>400
Динамическая вязкость при 25ºC, вискозиметр Хааке (мПа*с)	DIN 51810	6343
Тест на коррозию EMCOR	DIN 51802	0/0
Вязкость базового масла при 40 °C, сСт	ASTM D445	220
Диаметр пятна износа за 1 ч при 40 кг, мм	IP-239	0.80
Коррозия меди в течение 24 ч при 100ºC	ASTM D4048	1b
Вязкость базового масла при 100°C, сСт	ASTM D445	20
Диаметр пятна износа в течении 1 ч при 80 кг, мм	IP-239	0.72
Пенетрация при 25 ºC, 0.1 мм	ASTM D217	290
Давление течения при -40ºC, мбар	DIN 51805	>2700
Индекс вязкости	ASTM D2270	98
Коррозия на медной пластине, 24 ч	ASTM D4048	1b

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.